


Označení štítkem CE

JM 302 a JM 302 j

Vnější štuková omítka

	
Výrobce KM Beta a.s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín, IČ 25316583 11	
EN 998-1:2010 Obyčejná malta pro vnitřní / vnější omítku (GP)	
Reakce na oheň:	Třída A 1
Přídržnost:	0,2 N/mm ² - FP: B
Absorbce vody:	W0
Propustnost vodních par :	μ 20
Tepelná vodivost :	(λ _{10,dry}) 0,67 W/m.K (Tabulková střední hodnota, P=50%)
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování):	10 cyklů

Datum vydání: Leden 2012