


Označení štítkem CE

OM 201

Cementový postřík

	
Výrobce KM Beta a.s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín, IČ 25316583 11	
EN 998-1:2010 Obyčejná malta pro vnitřní / vnější omítku (GP)	
Reakce na oheň:	Třída A 1
Přídržnost:	0,3 N/mm ² - FP: B
Absorbce vody:	W0
Propustnost vodních par :	μ 35
Tepelná vodivost :	(λ _{10,dry}) 1 W/m.K (Tabulková střední hodnota, P=50%)
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování):	10 cyklů

Datum vydání: Leden 2012