


Označení štítkem CE

ZM 901 a ZM 901 jZdící cementová malta 10 N/mm²

	
1020	
Výrobce KM Beta a.s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín, IČ 25316583	
11	
1020-CPD-060033701	
EN 998-2:2010 Návrhová obyčejná malta pro zdění (G)	
Pevnost v tlaku:	Třída M 10
Počáteční pevnost ve smyku:	0,15 N/mm ² (tabulková hodnota)
Obsah chloridů:	0,1%
Reakce na oheň:	Třída A 1
Absorbce vody:	1 kg/(m ² .min ^{0,5})
Propustnost vodních par:	μ 15/35 (tabulková hodnota)
Tepelná vodivost:	(λ _{10,dry}) 1,25 W/m.K (tabulková střední hodnota, P=50%)
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování):	10 cyklů

Datum vydání: Leden 2012