


Označení štítkem CE

Lepidlo CB - ZM 912Tenkovrstvá zdicí malta pro zdění na žebra 10 N/mm²

	
1020	
Výrobce KM Beta a.s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín, IČ 25316583	
11	
1020-CPD-060033701	
EN 998-2:2010 Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)	
Pevnost v tlaku:	Třída M 10
Počáteční pevnost ve smyku:	0,3 N/mm ² (tabulková hodnota)
Obsah chloridů:	0,1%
Reakce na oheň:	Třída A 1
Absorbce vody:	0,6 kg/(m ² .min ^{0,5})
Propustnost vodních par:	μ 5/20 (tabulková hodnota)
Tepelná vodivost:	λ _{10,dry} 0,47 W/m.K (tabulková střední hodnota, P=50%)
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování):	10 cyklů

Datum vydání: Leden 2012

Výrobce: KM Beta a.s. Tel. č. : 518 307 114 www.kmb-profimix.cz
Dolní Valy 2 Fax č. : 518 307 152 www.kmbeta.cz
695 01 Hodonín e-mail : sms@kmbeta.cz