

**KŘEMIČITÝ PÍSEK – KP 02**

Speciální sušený písek – zrnitost 0 – 2 mm

**Použití:**

Křemičitý písek KP 02 je upravená přírodní surovina s vysokým obsahem SiO<sub>2</sub>, vytríděná a následně vysušená. Je určen pro speciální použití ve stavebnictví jako technické písky pro použití jako plnivo pro různé druhy omítek a speciálních maltovin samonivelačních stěrek a podlahovin, jemných betonových potěrů, na zásypy umělých sportovních trávníků a ploch a další podobné účely.

**Technické parametry****Zrnitostní data a vlastnosti týkající se velikosti částic 0- 2 mm**

Velikost sít mm	Křemičitý písek – KP 02 – frakce 0-2 mm		
	zbytek na síti - %		
	průměr	min.	max.
4	0	0	1
2,8	1	0	2
2	2	0	4
1,25	3	1	5
0,63	15	10	20
0,315	20	15	25
0,125	40	20	60
0,090	15	10	20
Podsítné	4	2	6

**Chemická analýza**

Vlhkost	%	max. 0,5
Obsah SiO <sub>2</sub>	%	max. 90

Uvedené informace jsou založeny na průměrných hodnotách stanovených při laboratorním testování. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou v malém množství možné. Uživatelé přísluší, aby nejprve otestovali a posoudili vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků je možné jednat.

**Dodací podmínky**

Písek se dodává sušený volně ložený v autocisternách. Prodej a dodávání je vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

**Bezpečnost a hygienické předpisy**

viz bezpečnostní list výrobku

**Kvalita**

Kvalita je trvale kontrolována v provoní laboratoři i v autorizovaných zkušebnách. Ve výrobě je uplatňován Systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2009

Platnost od : 1.7.2017

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny , které jsou výsledkem technického pokroku.