

KŘEMIČITÝ PÍSEK – KP 030

Speciální sušený písek – zrnitost 0-0,315 mm

Použití:

Křemičitý písek KP 030 je upravená přírodní suroviny s vysokým obsahem SiO₂, vytríděná a následně vysušená. Je určen pro speciální použití ve stavebnictví jako technické písky pro použití, jako plnivo pro různé druhy jemných omítek a štuků, speciálních malt samonivelačních stěrek a podlahovin, na zásypy umělých sportovních trávníků, ploch a k dalším podobným účelům.

Technické parametry**Zrnitostní data a vlastnosti týkající se velikosti částic: zrnitost 0- 0,315 mm**

Velikost sít mm	Křemičitý písek – KP 030 – frakce 0-0,315 mm		
	zbytek na síti - %		
	průměr	min.	max.
2,0	0	0	0
1,4	0	0	0
1,0	0	0	0
0,63	0	0	0
0,5	0	0	1
0,315	8	5	11
0,250	45	35	55
0,125	40	30	50
0,090	3	1	5
0,063	2	1	4
podsítné	1	0	1

Chemická analýza

Vlhkost	%	max. 0,5
Obsah SiO ₂	%	max. 90

Uvedené informace jsou založeny na průměrných hodnotách stanovených při laboratorním testování. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou v malém množství možné. Uživatelé přísluší, aby nejprve otestovali a posoudili vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků je možné jednat.

Dodací podmínky

Písek se dodává sušený volně ložený v autocisternách.. Prodej a dodávání je vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

Bezpečnost a hygienické předpisy

viz bezpečnostní list výrobku

Kvalita

Kvalita je trvale kontrolována v provoní laboratoři i v autorizovaných zkušebnách. Ve výrobě je uplatňován Systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2009

Platnost od : 1.7.2017

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny , které jsou výsledkem technického pokroku.