

KŘEMIČITÝ PÍSEK – KP 04

Speciální sušený písek – zrnitost 0 – 4 mm

Použití:

Křemičitý písek KP 04 je upravená přírodní surovina s vysokým obsahem SiO₂, vytríděná a následně vysušená. Je určen pro speciální použití ve stavebnictví jako technické písky pro použití jako plnivo pro různé druhy omítek a speciálních maltovin samonivelačních stěrek a podlahovin, jemných betonových potěrů, na zásypy umělých sportovních trávníků a ploch a další podobné účely.

Technické parametry**Zrnitostní data a vlastnosti týkající se velikosti částic 0- 4 mm**

Velikost sít mm	Křemičitý písek – KP 04 – frakce 0-4 mm		
	zbytek na síti - %		
	průměr	min.	max.
5,6	0	0	0
4	2	1	4
2	10	8	12
1,25	10	5	15
0,63	25	20	30
0,315	30	20	40
0,125	20	15	25
0,090	2	1	3
0,063	1	0	2
podsítné	0	0	1

Chemická analýza

Vlhkost	%	max. 0,5
Obsah SiO ₂	%	max. 90

Uvedené informace jsou založeny na průměrných hodnotách stanovených při laboratorním testování. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou v malém množství možné. Uživatelé přísluší, aby nejprve otestovali a posoudili vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků je možné jednat.

Dodací podmínky

Písek se dodává sušený volně ložený v autocisternách. Prodej a dodávání je vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

Bezpečnost a hygienické předpisy

viz bezpečnostní list výrobku

Kvalita

Kvalita je trvale kontrolována v provoní laboratoři i v autorizovaných zkušebnách. Ve výrobě je uplatňován Systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2009

Platnost od : 1.7.2017

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrajujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku.