

KŘEMIČITÝ PÍSEK – KP 120

Speciální sušený písek – zrnitost 0,63 – 1,25 mm

Použití:

Křemičitý písek KP 120 je upravená přírodní suroviny s vysokým obsahem SiO₂, vytríděná a následně vysušená. Je určen pro speciální použití ve stavebnictví jako technické písky pro použití jako plnivo pro různé druhy omítek a speciálních maltovin samonivelačních stěrek a podlahovin, na zásypy umělých sportovních trávníků a ploch a další podobné účely.

Technické parametry**Zrnitostní data a vlastnosti týkající se velikosti částic: 0, 63- 1,25 mm**

| Velikost sít mm | Křemičitý písek – KP 120 – frakce 0,63 – 1,25 mm | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|
| | zbytek na síti - % | | |
| | průměr | min | max |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1,4 | 0 | 0 | 1 |
| 1,25 | 1 | 0 | 2 |
| 0,63 | 90 | 85 | 95 |
| 0,5 | 7 | 5 | 9 |
| 0,315 | 1 | 0 | 2 |
| 0,090 | 0 | 0 | 1 |
| Podsítné | 0 | 0 | 1 |
| | | | |

Chemická analýza

| | | |
|------------------------|---|----------|
| Vlhkost | % | max. 0,5 |
| Obsah SiO ₂ | % | max. 90 |

Uvedené informace jsou založeny na průměrných hodnotách stanovených při laboratorním testování. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou v malé množství možné. Uživatelé přísluší, aby nejprve otestovali a posoudili vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků je možné jednat.

Dodací podmínky

Písek se dodává sušený volně ložený v autocisternách. Prodej a dodávání je vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

Bezpečnost a hygienické předpisy

viz bezpečnostní list výrobku

Kvalita

| | | | | | |
|----------|----------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Výrobce: | KM Beta a.s. | Tel. č. : | 518 307 114 | www.kmb-profimix.cz | Vydání: duben 2017 |
| | Dolní Valy 4 | Fax č. : | 518 307 152 | www.kmbeta.cz | |
| | 695 01 Hodonín | e-mail : | sms@kmbeta.cz | | |

Kvalita je trvale kontrolována v provoní laboratoři i v autorizovaných zkušebnách. Ve výrobě je uplatňován Systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2009

Platnost od : 1.4.2017

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrajujeme si právo provést změny , které jsou výsledkem technického pokroku.