

**KŘEMIČITÝ PÍSEK – KP 401 - F**

Speciální sušený písek – zrnitost 0,63 – 1,25 mm

**Použití:**

Křemičitý písek KP 401 - F je upravená přírodní surovina s vysokým obsahem SiO<sub>2</sub>, vytríděná a následně vysušená. Je určen pro speciální použití ve stavebnictví jako technické písky pro použití jako plnivo pro různé druhy jemných omítek a štuků a speciálních maltovin samonivelačních podlahovin, na zásypy umělých sportovních trávníků a ploch a další podobné účely.

**Technické parametry****Zrnitostní data a vlastnosti týkající se velikosti částic 0,63 – 1,25 mm**

Velikost sít mm	Křemičitý písek – KP 401- P – frakce 0,63 – 1,25 mm		
	zbytek na síti - %		
	průměr	min	max
2,0	0	0	0
1,4	0	0	0
1,25	1	0	1
0,63	80	70	90
0,5	15	10	20
0,315	4	2	6
0,090	0	0	0,5
podsítné	0	0	0

**Chemická analýza**

Vlhkost	%	max. 0,5
Obsah SiO <sub>2</sub>	%	max. 90

Uvedené informace jsou založeny na průměrných hodnotách stanovených při laboratorním testování. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou v malých množstvích možné. Uživatelé přísluší, aby nejprve otestovali a posoudil vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků je možné jednat.

**Dodací podmínky**

Písek se dodává sušený ložený v big bag, lze dodávat i v papírových pytlích.. Prodej a dodávání je vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

**Bezpečnost a hygienické předpisy**

viz bezpečnostní list výrobku

**Kvalita**

Kvalita je trvale kontrolována v provoní laboratoři i v autorizovaných zkušebnách. Ve výrobě je uplatňován Systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2009

Platnost od : 1.4.2017

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrajujeme si právo provést změny , které jsou výsledkem technického pokroku.