

**OM 209 - SX**

Podkladní spojovací můstek - pro vápenopískové a betonové bloky

**Použití:**

Podkladní spojovací můstek je určen pro vyrovnání nasákavosti podkladu u vápenopískových nebo betonových bloků, pórobetonových tvárníc a podobně. Výrazně zvyšuje přídržnost následných vrstev, jako omítek, stěrkových hmot a lepidel.

**Složení:**

Cementové pojivo, křemičitý písek, přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti výrobku.

**Technické údaje:**

Zrnitost	:	0 - 0,7 mm
Potřeba záměsové vody	:	0,6 - 0,7 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel (25 kg)	:	15 – 17,5 l
Spotřeba při doporučené tloušťce	:	1,0 – 2,1 kg/m <sup>2</sup>
Přídržnost k podkladu	:	
betonová deska	:	min. 1,4 MPa
vápenopísková cihla	:	min. 1,2 MPa
Vydatnost	:	950 kg/m <sup>3</sup>
Vydatnost z jednoho pytle	:	16 l
Doba zpracovatelnosti	:	cca 2 hod.
Doporučená tloušťka vrstvy	:	0,8 – 1,5 mm

**Podklad:**

Podklad musí být zbavený volných částí, především prachu, mastnot a nesmí být zmrzlý. Bloky není nutné vlhčit.

**Zpracování:**

Suchou směs smícháme s předepsaným množstvím pomocí míchačky na elektrické vrtačce s malými otáčkami. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody za vzniku homogenní hmoty. Takto rozmíchanou směs do tloušťky max. 1 mm nanášíme na připravený podklad štětcem nebo válečkem. Hustší konzistenci (nižší obsah záměsové vody) pro tloušťku vyšší se nanáší jako stěrka zubovým hladítkem s jemnými zuby. Rozmíchanou směs je nutné průběžně promíchávat, aby se zabránilo sedimentaci materiálu. Další vrstvy je možné nanášet až po 24 hodinách.

**Všeobecné pokyny:**

Rozmíchanou směs nezpracovávejte za teploty vzduchu a zdících prvků pod + 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečně přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.

**Skladování:**

Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data výroby.

**Bezpečnostní značení:**

Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu.

Výrobce: KM Beta a.s.      Tel. č. : 518 307 114      www.kmb-profimix.cz  
Dolní Valy 2      Fax č. : 518 307 152      www.kmbeta.cz  
695 01 Hodonín      e-mail : [sms@kmbeta.cz](mailto:sms@kmbeta.cz)

Vydání: leden 2012

**Balení:**

V papírových pytlích po 30 kg na paletách krytých fólií.

**Upozornění:**

Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zděicích prací dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.

**První pomoc:**

Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.