

OM 210

Malta pro opravu trhlin

Použití:

Směs je určena pro opravu trhlin ve všech jádrových omítkách do šířky cca 5 mm. Není určena pro opravu statických trhlin a na opravu silně poškozeného zdiva

Složení:

Cementové pojivo, křemičité písky, mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.

Technické údaje:

		OM 210
Zatřídění dle ČSN EN 998-1:2003	:	(GP) kategorie CS II W0
Zrnitost	:	0 – 1,2 mm
Potřeba záměsové vody	:	0,26-0,29 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel	:	7,8 -8,70 l
Doba zpracovatelnosti	:	min. 5,0 hod.
Pevnost v tlaku	:	min. 20,0 N/mm ²
Přídržnost (typ odtržení)	:	min.0,3 N/mm ²
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	:	1150 - 1350 kg/m ³

Podklad:

Trhliny před nanášením musí být zbaveny prachu, mastnot a ostatních nečistot a musí být již dostatečně vyztužené. Hmotu se nanáší hladítkem, pomocí kterého se důkladně vpraví do trhliny a následně zahradí s povrchem jádrové omítky.

Zpracování:

Suchá směs připravuje ručním mícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody až do vytvoření hladké homogenní směsi.

Všeobecné pokyny:

Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdících prvků pod + 5°C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečně přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.

Skladování:

Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní značení:

Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu.

Balení:

V papírových pytlích po 30 kg na paletách, nebo na požádání v menším balení podle potřeby.

Upozornění:

Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte ČSN EN 13914-1 a ČSN EN 13914-2 „Navrhování, příprava a provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.

První pomoc:

Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.