

OM 211

Opravná malta pro omítky

Použití:

OM 211 je cementová modifikovaná malta určená pro opravy omítek a fasádních podkladů ručním zpracováním. Je určena pro opravy nerovností omítek, opravy povrchů na pohledových betonových stěnách. Slouží pro vyplnění děr a otvorů ve zdivu, pro vyplnění rýh po instalacích a pod. Nemí vhodná pro opravy podlah.

Složení:

Cementové pojivo, křemičité písky, mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.

Technické údaje:

		OM 211
Zatřídění dle ČSN EN 998-1:2003	:	(GP) kategorie CS IV W1
Zrnitost	:	0 – 2 mm
Potřeba záměsové vody	:	0,29 – 0,30 g/kg
Potřeba záměsové vody na pytel (30 kg)	:	8,7-9,0 l
Doba zpracovatelnosti	:	min. 2,0 hod.
Pevnost v tlaku	:	≥ 6,0 N/mm ²
Přidržitost (typ odtržení)	:	min.0,3 N/mm ² (FB:B)
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	:	1400 kg/m ³

Podklad:

Povrch podkladu musí být pevný, nosný, čistý, suchý a porézni nejlépe hrubý s otevřenou strukturou, který neobsahuje oddělovací substance. Beton, cementové omítky a zdivo před aplikací navlhčete vodou pro zvýšení přilnavosti. Podklad musí být vlhký nikoliv mokvý. Suché a velmi nasákové podklady opatřete penetračním nátěrem a nechte min. 2 hodiny zaschnout.

Zpracování:

Suchá se směs připravuje ručním mícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody až do vytvoření hladké homogenní směsi bez hrudek. Po promíchání nanášejte ocelovým hladítkem a po jejím zaschnutí na povrchu dotvořte strukturu povrch filcovým nebo polystyrenovým hladítkem. V případě vyplňování hlubokých nerovností a děr míchejte maltu s menším množstvím vody.

Všeobecné pokyny:

Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdících prvků pod + 5°C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.

Skladování:

Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní značení:

Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu.

Balení:

V papírových pytlích po 30 kg na paletách , nebo na požádání v menším balení podle potřeby.

Upozornění:

Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte ČSN EN 13914-1 a ČSN EN 13914-2 „Navrhování, příprava a provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.

První pomoc:

Při nadýchání vyvedte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.