

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 4.56.1/2013

Výrobek - identifikační kód typu výrobku	ZM 903 j
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	Návrhová obyčejná malta pro zdění (G) tř. M 5, zrnitost 2 mm
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Pro zdění veškerého obvodového, nosného a výplňového zdiva a příček
Výrobce	KM Beta a.s. Výrobní závod suchých maltových a omítkových směsí Provoz: Bzenec Přívoz Sídlo : Dolní Valy 3739/4 695 01 Hodonín
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	2 +
Příslušná harmonizovaná norma	ČSN EN 998-2, ad.2: 2011
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020
provedl	počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby
a vydal	osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPD- 060033701 - vydal dne 23.5.2011
Zkouška typu výrobku (ITT) - provedl	Vlastní laboratoř závodu
a vydal	Č. protokolu 10/2011- záznam o měření č. 291/2011 ze dne 9.12.2011

Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1, EN 998:2, ad. 2)

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída A ₁	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Uvolňování nebezpečných látek	Bezpečnostní list materiálu	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Absorpce vody	1,2 kg/(m ² .min ^{0,5})	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Propustnost vodních par	μ 15/35 (tabulková hodnota)	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Obsah chloridů	0,1 %	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Pevnost v tlaku	Třída M 5	ČSN EN 998-2, ad 2 : 2011
Počáteční pevnost ve smyku	0,15 N/mm ² (tabulková hodnota)	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Tepelná vodivost	(λ _{10, dry}) 0,99 W/m.K - Tabulková střední hodnoty, P=50 %	ČSN EN 998-2, ad 2:2011
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	10 cyklů	ČSN EN 998-2, ad 2:2011

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Hodoníně dne 01. 07. 2013

Jménem výrobce:

KM BETA a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel