

KŘEMIČITÝ PÍSEK – KP 060

Speciální sušený písek – zrnitost 0,315-0,63 mm

Použití:

Křemičitý písek KP 060 je upravená přírodní surovina s vysokým obsahem SiO₂, vytríděná a následně vysušená. Je určen pro speciální použití ve stavebnictví jako technické písky pro použití jako plnivo pro různé druhy jemných omítek a štuků a speciálních maltovin samonivelačních stěrek a podlahovin, na zásypy umělých sportovních trávníků a ploch a další podobné účely.

Technické parametry**Zrnitostní data a vlastnosti týkající se velikosti částic: zrnitost 0,315-0,63 mm**

Velikost sít mm	Křemičitý písek – KP 060 – frakce 0,315 - 0,63 mm		
	zbytek na síti - %		
	průměr	min.	max.
1,4	0	0	0
1,0	0	0	0
0,71	0	0	1
0,63	3	1	7
0,5	32	22	42
0,315	55	45	65
0,250	8	3	13
0,090	1	0	3
Podsítné	0	0	1

Chemická analýza

Vlhkost	%	max. 0,5
Obsah SiO ₂	%	max. 90

Uvedené informace jsou založeny na průměrných hodnotách stanovených při laboratorním testování. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou v malém množství možné. Uživatelé přísluší, aby nejprve otestovali a posoudili vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků je možné jednat.

Dodací podmínky

Písek se dodává sušený volně ložený v autocisternách. Prodej a dodávání je vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

Bezpečnost a hygienické předpisy

viz bezpečnostní list výrobku

Kvalita

Výrobce: KM Beta a.s. Tel. č. : 518 307 114 www.kmb-profimix.cz
Dolní Valy 4 Fax č. : 518 307 152 www.kmbeta.cz
695 01 Hodonín e-mail : sms@kmbeta.cz

Vydání: srpen 2017

Kvalita je trvale kontrolována v provoní laboratoři i v autorizovaných zkušebnách. Ve výrobě je uplatňován Systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2009

Platnost od : 1.7.2017

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazuje si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku.