

KŘEMIČITÝ PÍSEK – KP 401 - T

Speciální sušený písek – zrnitost 0,315 – 0,63 mm

Použití:

Křemičitý písek KP 401 - T je upravená přírodní surovina s vysokým obsahem SiO₂, vytríděná a následně vysušená. Je určen pro speciální použití ve stavebnictví jako technické písky pro použití jako plnivo pro různé druhy jemných omítek a štuků a speciálních maltovin samonivelačních podlahovin, na zásypy umělých sportovních trávníků a ploch a další podobné účely.

Technické parametry**Zrnitostní data a vlastnosti týkající se velikosti částic 0,315-0,63 mm**

Velikost sít mm	Křemičitý písek – KP 401- P – frakce 0,315 – 0,63 mm		
	zbytek na síti - %		
	průměr	min.	max.
2,0	0	0	0
1,4	0	0	0
1,0	0	0	0
0,71	0	0	1
0,63	4	1	7
0,5	32	22	42
0,315	55	45	65
0,250	8	3	13
0,090	1	0	3
podsítné	0	0	1

Chemická analýza

Vlhkost	%	max. 0,5
Obsah SiO ₂	%	max. 90

Uvedené informace jsou založeny na průměrných hodnotách stanovených při laboratorním testování. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou v malém množství možné. Uživatelé přísluší, aby nejprve otestovali a posoudili vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků je možné jednat.

Dodací podmínky

Písek se dodává sušený ložený v big bag, lze dodávat i v papírových pytlích.. Prodej a dodávání je vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

Bezpečnost a hygienické předpisy

viz bezpečnostní list výrobku

Kvalita

Kvalita je trvale kontrolována v provoní laboratoři i v autorizovaných zkušebnách. Ve výrobě je uplatňován Systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2009

Platnost od : 1.7.2017

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny , které jsou výsledkem technického pokroku.